PRIMER 1027

MATERIAŁY ANTYKOROZYJNE

BUDOWA

Substancje stałe: Mieszanina elastomerów butylowych i żywic syntetycznych.
Rozpuszczalnik: Mieszanina rozpuszczalników organicznych**.**
Kolor: Czarny.

DANE TECHNICZNE		
Parametry	**Jednostka**	**Wartość**
Rozpuszczalnik	mieszanina	
Zawartość substancji stałych	%	ok. 30
Gęstość	kg/dm^3	0,81
Temperatura zapłonu	^0C	<23
Wydajność	Litr / m^2	10 ÷ 14

Jest składnikiem systemów ochrony przeciwkorozyjnych w klasach B30, C50 (PN-EN 12068) utworzonych z samoprzylepnych taśm POLYKEN.



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

PRIMER 1027

Przeciwkorozyjny płyn gruntujący, zapewniająca właściwą i trwałą przyczepności powłoki do zabezpieczanej powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- Jako pierwsza warstwa w wielowarstwowych systemach powłok utworzonych z materiałów przeciwkorozyjnych POLYKEN
- Jest przeznaczony do powierzchni o większej chropowatości; do powłok nakładanych na połączenia spawane rur, podczas napraw i rehabilitacji rurociągów.

CECHY I ZALETY

- Może być stosowany w temperaturach ujemnych,
- Zawiera inhibitory korozji naprężeniowej (SCC),
- Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące.

STOSOWANIE / UWAGI

- Przed użyciem starannie wymieszać (nie rozcieńczać!)
- Przed nałożeniem dokładnie oczyścić powierzchnię zabezpieczaną rury z rdzy oraz kurz i tłuszczu. Przygotoważ do stopienia czystości Sa2½ według PN-ISO 8501. Minimalny stopień czystości powierzchni St3. Powierzchnie można podgrzać w celu usunięcia wilgoci jednak do temperatury nie wyższej niż 40ºC. Tak przygotowaną powierzchnię odtłuścić.
- Nakładać cienką warstwę za pomocą pędzla, szczotki, gąbki lub natryskowo. Podczas nakładania nie używać otwartego ognia – primer i opary są palne!
- W przypadku żelowania po długotrwałym składowaniu w temperaturach ujemnych puszki z primerem podgrzewać pośrednio, np. w gorącej kąpieli wodnej– nie używać bezpośredniego płomienia (palnika)!

UWAGA: Do taśm antykorozyjnych POLYKEN może być stosowany tylko Primer produkcji tej firmy.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40^{0}C.

OPAKOWANIE

Puszka: 1L.

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.